

## FICHTE – frisch – kurz



Diese Qualitätsmerkmale gelten ausschließlich für das Standardsortiment „Fichte, frisch und kurz ausgehalten“ (nicht für reines Gipfelholz und nicht für Käferholz).

### 1. Maße:

Die Längen (incl. Zumaß) und Durchmesser müssen mit den aktuellen in. Silva-Sortimenten übereinstimmen. **Fragen Sie vor dem Holzeinschlag Ihren zuständigen Revierleiter, Waldwart oder Holzvermarkter, um die aktuellen Sortimente zu erfahren!**

### 2. Güte:

Die Standard-Sortimente von in. Silva müssen die **Güteklasse BC** erfüllen. **Wichtig** ist die Einhaltung **folgender Kriterien:**

BC		
<b>Frisch</b>	Keine Verfärbungen; keine Trockenrisse entlang der Mantelfläche aufgrund zu langer Lagerzeiten.	siehe umseitig Bild 4 + 6
<b>Gesund</b>	Keine Rotfäule und kein Käferholz.	siehe umseitig Bild 3
<b>Gerade</b>	Das Holz muss gerade sein. Krümmungen bis 1,0 cm/lfm werden bei Hölzern mit einem Mittendurchmesser über 21 cm mit Rinde toleriert.	
<b>Vollholzig</b>	Der Stammdurchmesser darf höchstens 1,5 cm/lfm abnehmen (keine „Zuckerhüte“)! Bei Hölzern bis zum Mittendurchmesser von 21 cm mit Rinde darf der Stammdurchmesser höchstens 1 cm/lfm abnehmen.	
<b>Kein Buchs (Reaktionsholz)</b>	Rötliche, sehr harte (Halb-)Ringe an der Schnittfläche > maximal 20 % der Schnittfläche.	siehe umseitig Bild 5
<b>Aufarbeitung</b>	Keine Ausbrüche; saubere Trennschnitte; kleine Risse (Kernrisse) an der Schnittfläche erlaubt.	siehe umseitig Bild 8

Der einfache Merksatz für die Sortierung lautet: **Frisch - gesund - gerade – vollholzig**. **Zusatz für Stärkeklasse 1b:** gerade und **fehlerfrei** – sonst als Industrieholz aushalten.

### 3. Bereitstellung:

- Das Holz wird an einem LKW-befahrbaren Weg bereitgestellt (bei Sackgasse mit geeigneter Wendemöglichkeit).
- Frischholz getrennt von Käferholz poltern.
- Unterschiedliche Längen getrennt poltern.
- Pro Sortiment und Lagerort beträgt die Mindestmenge 10 Fm.
- Die Polter werden deutlich sichtbar mit der Holzlistennummer und ggf. Losnummer beschriftet.





1

Vollholziges Holz



2

Abholzigkeit über 1,5 cm/lfm  
> nicht zulässig



3

Fäule  
> nicht zulässig



4

Bläue  
> nicht zulässig



5

Buch über 20 %  
> nicht zulässig



6

Risse im Mantel  
> nicht zulässig



7

Zopf unter 13 cm mit Rinde  
> nicht zulässig



8

Saubere Aufarbeitung ist wichtig!  
(keine Waldbärte, keine Ausbrüche,...)